

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

HOCUT® 795

REFRIGERANTE PARA MAQUINADO Y RECTIFICADO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO CON FERROSOS Y ALUMINIO INCLUYENDO ALUMINIO FUNDIDO GRADO AUTOMOTRIZ

HOCUT® 795 es compatible con agua dura, funcionamiento limpio y bioestable asegurando una larga vida útil del sistema sin malos olores, adecuado tanto para sistemas centrales como para máquinas individuales. HOCUT® 795 proporciona una alta protección contra la corrosión libre de manchas, lubrica las máquinas y los mecanismos de indexadores.

Aplicaciones

HOCUT® 795 es un soluble versátil de alta lubricidad formulado para ser usado en un amplio rango de aplicaciones de maquinado y rectificado de metales ferrosos y aluminio incluyendo aceros a alto y bajo carbono (por ejemplo 1018), aleaciones de acero como 4130 y 4140, hierro fundido, hierro nodular gris, acero inoxidable de las series 300 y 400, aleaciones de aluminio grado automotriz incluyendo 308, 319, 356, 380, 384 y 390.

Sus características de baja espuma hacen HOCUT® 795 una excelente opción para taladrado y otras aplicaciones de alta presión.

Recomendaciones de Uso

Maquinado 5 a 10%

Rectificado 5%

Beneficios

- Extiende el tiempo de vida de la herramienta
- Mejora la productividad - reduce tiempo de ciclo
- Proporciona un acabado superficial superior
- Concentración de funcionamiento más baja
- Su formulación bioestable extiende la vida útil del sistema

Salud, Seguridad y Manejo

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información acerca del almacenamiento, manejo seguro y disposición. Las condiciones o los métodos del manejo, almacenamiento, uso y disposición del producto están fuera de nuestro control razonable; no asumimos ninguna responsabilidad por la falta de efectividad del producto, lesión o daño que se relacione con estas condiciones.

Propiedades

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO	UNIDAD
Apariencia	Líquido color ámbar	-
pH típico en uso	9.0	-
Densidad	0.95 7.9	g/cc lbs/gal
Factor de Refractómetro	1.0	-
Factor de Refractómetro	1.0	-

Se han tomado medidas razonables para asegurar que esta publicación sea precisa al momento de su emisión. Dicha información podría verse afectada por cambios posteriores a la emisión. Esta Hoja de Datos Técnicos deberá utilizarse solamente para este producto. Antes de utilizar este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para obtener más información acerca de los riesgos y los parámetros de uso del producto. Toda responsabilidad y garantías, expresas o implícitas, quedan excluidas por medio de este documento en cuanto a los resultados de desempeño del producto, la exactitud de estos datos, incluyendo cualquier garantía de comercialización o idoneidad para cualquier propósito. 42795000

